

# LAMPOSTUCCO

2210




2202 Abete



2205 Douglas




2207 Mogano




2208 Noce Medio



2209 Noce Scuro



2210 Rovere



2203 Bianco

**LAMPOSTUCCO:** ottima spatolabilità e carteggiabilità. Adatto per stuccare piccole imperfezioni superficiali quali fori dei tarli, chiodi o piccole crepe. Verniciabile con tutte le vernici. Viene prodotto nelle tonalità dei legni più in uso per ottenere il più possibile una mimetizzazione sul supporto stesso.

## MODALITA' D'IMPIEGO

Il supporto deve essere perfettamente pulito ed asciutto. Particelle di legno o vecchie pitture preesistenti facilmente staccabili vanno asportate meccanicamente. Applicare con spatola flessibile e, una volta indurito, carteggiare con carta grana 180-220.

Non è indicato per la stuccatura di alti spessori.

Il prodotto durante l'essiccazione può tendere a screpolare, nel qual caso si consiglia uno stucco bicomponente.

Sovraverniciabile con smalti, vernici all'acqua e a solvente dopo minimo 24 ore a 20°C

**CARATTERISTICHE . CHIMICO-FISICHE:** Essiccazione: Carteggiabile (su rasatura) dopo 2-3 ore a 20°C

Temperatura essiccazione: compresa tra 5 e 35°C con umidità massima inferiore a 80%  
Diluizione: tale e quale o diluita con acqua all'1-2%.  
Magazzinaggio: 8-12mesi in contenitori originali sigillati. Viscosità: 350.000/360.000 cps

**NOTE:**Prima dell'utilizzo consultare le schede di sicurezza.

**CONFEZIONI:** da 500 g. /1 e 5 kg. (colore bianco: solo 1-5 kg)

**COLORI:** Abete, Bianco, Douglas, Mogano, Noce medio, Noce scuro, Rovere