

STUCCO BICOMPONENTE

VENEZIA

2215



Lo stucco Lo stucco VENEZIA 2215 serve per otturare rapidamente buchi, screpolature e a riparare qualsiasi difetto del legno. Riempie anche grandi intercapedini. Una volta essiccato e indurito può essere lavorato come il legno stesso, piallato, limato, tinteggiato e verniciato.

MODALITA' D'IMPIEGO

La parte da stuccare deve essere accuratamente pulita e sgrassata. Prelevare la quantità necessaria di STUCCO VENEZIA e aggiungere l'induritore amalgamando bene le due sostanze; quindi eseguire l'applicazione. Con la suddetta operazione inizia la polimerizzazione che provocherà l'indurimento del prodotto dopo circa 15 minuti. Percentuale dell'induritore 2%.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Idrosolubilità: Insolubile

Liposolubilità: Solubile in alcoli ed acetone

Intervallo di ebollizione: 145°C

INDURITORE

Intervallo di ebollizione: Non distilla, si decompone

Idrosolubilità: Insolubile

COLORI

Legno Chiaro - Noce Nazionale - Noce Scuro

NOTE

Prima dell'utilizzo consultare le schede di sicurezza.



CONFEZIONE: 750 ml + catalizzatore da 30 ml