

GOMMALACCA

DECERATA

3105



Pregiatissima **GOMMALACCA DECERATA**, trattata con un complesso procedimento che elimina le impurità e la parte cerosa.

Usata per legni chiari e per soddisfare particolari esigenze nel campo del restauro.

CARATTERISTICHE Aspetto: scaglie gialle Odore: caratteristico.

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE Umidità: 1,04 %max

Ceneri: 0,063%max

Colore (30%w/w) Gardner: 10 max Parti insolubili in alcool: 0,067%

Contenuto cera: 0,04%max

Punto di fusione: 78° centigradi min

Valore saponificazione: 214,35

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la verniciatura a tampone: sciogliere e mantenere sotto continua agitazione la gommalacca (circa 150-200 gr) in alcool etilico 94° o 99,9° (1 litro), la percentuale può variare secondo la concentrazione che si desidera ottenere. Dopo aver ben chiuso il recipiente occorre attendere che la gommalacca si sciogla completamente (circa 24 ore). Prima dell'utilizzo filtrare bene il prodotto. La lucidatura generalmente è fatta a "tampone" o a "stoppino" costituito da un grosso batuffolo di lana, ovatta o cotone, avvolto in una tela di lino; quindi imbevuto di gommalacca (eventualmente strizzato per toglierne l'eccesso), quindi passato sulla superficie da lucidare, prima nel verso della vena, poi con movimento circolare, premendo moderatamente e senza ripassare troppo per non togliere la vernice già stesa. Si devono applicare più mani, lasciando passare 10 ore tra una e l'altra e levigare ogni mano asciutta con carta vetrata grana 220-240.

NOTE

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto. La temperatura consigliata è tra i 5 ed i 10 °C; non teme il freddo. Al caldo invece si impacca e c'è il rischio che polimerizzi.