

SPECIFICA TECNICA

Nome commerciale: **OLIO LINO COTTO**
Uso Industriale

Analisi Chimica	Unità di misura	Valori limite		Metodo
		min	Max	
Aspetto a 20°C	visivo	Liquido limpido		-
Densità a 20°C (*)	g/cm ³	0,930	0,950	NGD C18 - 76
Colore	Gardner	9	14	NGD C22 - 76
Acidità	% acido oleico		4	NGD C10 - 76
Essiccazione a 20°C	h		20	INT. GVT. 100
Numero di Iodio (*)	gl ₂ /100g	170	200	NGD C32 - 76
Acido Linolenico (*)	%	50,0		NGD C42 - 76

Proprietà e principali campi di impiego

Ottenuto a partire da olio di lino grezzo, filtrato e cotto con processo tradizionale a media temperatura ed arricchito con siccativi metallici (Ca, Co, Mn) esenti da piombo.

Grazie alla sua elevata reattività presenta eccellenti caratteristiche di essiccazione e di formazione di film superficiale, risultando ideale materia di base per la preparazione di vernici, protettivi per legno, smalti o pitture per interni / esterni pronti all'uso, mastici, prodotti antiruggine; trova inoltre impiego nella formulazione di inchiostri da stampa, migliorandone le proprietà di dispersione e asciugatura.

Conservazione del prodotto: mantenere adeguata ventilazione, stoccare in recipienti chiusi ed evitare temperature elevate. Limitare il contatto con l'aria, che può scurire il prodotto.

Numero CAS	68649-95-6
Numero EINECS	272-038-8
Nome Sostanza	Linseed oil, oxidized

(*) Valori tipici, forniti a titolo informativo per il cliente

Queste informazioni sono date in buona fede e sono basate sulle nostre conoscenze relative al prodotto all'ultima data di revisione. La Faichim S.r.l. non assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo specifico del prodotto da parte dell'acquirente.

Ultima revisione
Novembre, 2013