

MORCIA ALL'ACQUA

PATINA MB

4306



Anticante all'acqua (tipo morcia) con il quale è possibile ottenere un'antichizzazione tipo muffato.

La **PATINA MB 4306** applicata sul mobile e asportata nelle giuste quantità si ottiene una patinatura invecchiante stile "arte povera".

Colore: **Noce Antico o Nero**

MODALITA' D'IMPIEGO

Per ottenere un'antichizzazione tipo "muffato" applicare a pennello o spruzzo (in questo caso si consiglia di passare subito dopo con un pennello) la patina MB 4306 sulla 1° o 2° mano di fondo (dipende dal tipo di supporto, dal tipo di fondo e dalla quantità applicata) in maniera uniforme trattando piccole superfici per volta. Applicare immediatamente con uno spruzzino la soluzione MACH, tamponare se ci sono degli eccessi, aspettare che il tutto sia ben asciutto (3 o 4 ore a 20° C), spagliettare con lana d'acciaio 000 o scotch brite fino al proprio piacimento, quindi fissare il tutto a spruzzo e finire a cera.

Per ottenere un'antichizzazione "pulita". Il prodotto

Dopo essere applicato (a spruzzo o pennello) viene steso ed introdotto con uno straccio tra le fessure e i pori del manufatto in legno a cui è già stato applicato del fondo (gommalacca, nitro o poliuretano). Immediatamente dopo, togliere l'eccesso di patina con uno straccio pulito, quando poi l'anticatura sarà asciutta (3 o 4 ore a 20°C), facendo riferimento ai punti in cui è più abbondante, si fissa il tutto come sopra.

Il prodotto è pronto all'uso tuttavia se fosse troppo denso diluire con acqua.

NOTE

Scadenza del prodotto 8 mesi.

Prima dell'utilizzo consultare le schede di sicurezza.

CONFEZIONI

Articolo	Descrizione	Contenitore	Quantità
430601	Mb Noce A.	Latta	Kg. 1
430605	Mb Noce A.	Latta	Kg. 5
430101	Mb Nero	Latta	Kg. 1
431005	Mb Nero	Latta	Kg. 5