



AF---M040

Missione a solvente

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> Missione a base acrilica a solvente per l'applicazione di foglia oro e argento. 	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione rapida
---	---

Versioni:

/----	Trasparente
-------	-------------

Uso consigliato:	Applicazione della foglia d'oro
Metodo di applicazione:	Spruzzo
Preparazione del prodotto:	AF---M040 100 DF---M002 50

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	18± 1
Peso Specifico (g/cm ³)	0,910± 0,030
Viscosità DIN 4 a 23°C (sec)	18±2

Caratteristiche Applicative

N° di mani	1
Grammatura	30 gr/m ²

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m²	
Flash off	30'

Preparazione del substrato: Carteggiatura del supporto con grana 240 seguita da accurata pulizia dei residui di carteggiatura.

Sovraverniciatura: Applicare AF---M040 a bassa grammatura fino a bagnare la superficie. Attendere almeno 30 minuti, quindi applicare la foglia d'oro o argento (tempo massimo di applicazione entro le 4 ore). Per migliorare l'adesione è possibile catalizzare il prodotto al 3% con FC---M070. In tal caso l'applicazione della foglia d'oro deve avvenire entro i 60 minuti.

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 - 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@renneritalia.com www.renneritalia.com