

Scheda Tecnica

Prodotto	CLT1 SerieColore						
Descrizione	Coloranti a solvente						
Codice/Colore	CODICE			COLORE			
	CLT1			Giallo			
	CLT2			Arancio			
	CLT3			Rosso			
	CLT8			Blu			
	CLT9			Nero			
	CLT11			Giallo vivo			
	CLT12			Bruno			
Essenza / Supporto per cui il prodotto è idoneo	Conifere non resinose						
	Latifoglie chiare						
	Latifoglie scure						
	Precomposti						
Caratteristiche Chimico-Fisiche							
CODICE	Densità (Kg/l)			Densità (lb/US gal)			Residuo secco %
CLT1	0,965 ± 0,030			8,1 ± 0,3			6,0 ± 2
CLT2	0,943 ± 0,030			7,9 ± 0,3			6,4 ± 2
CLT3	0,971 ± 0,030			8,1 ± 0,3			13,1 ± 2
CLT8	0,933 ± 0,030			7,8 ± 0,3			12,8 ± 2
CLT9	0,955 ± 0,030			8,0 ± 0,3			9,2 ± 2
CLT11	0,965 ± 0,030			8,1 ± 0,3			10,0 ± 2
CLT12	0,951 ± 0,030			7,9 ± 0,3			11,8 ± 2
	Viscosità (EN ISO 2431) coppa ISO 3 sec			23 ± 2			
MODALITA' DI UTILIZZO DEL PRODOTTO							
Il prodotto, dopo accurata agitazione, è pronto all'uso							
Periodo di Scadenza	18 mesi dalla data di produzione						
AVVERTENZE SPECIFICHE	Il CLT11 può creare problemi se utilizzato su essenze ricche di tannino (castagno, rovere, conifere, etc.) o nel caso si sovrapplichino con vernici con componenti acide						

AVVERTENZE

In un processo di verniciatura con prodotti professionali:

- il risultato finale dipende, oltre che dalla qualità del prodotto, anche da numerose altre variabili, quali condizioni ambientali, omogeneità nella qualità del supporto, costanza del ciclo applicativo e della resa degli impianti, uso corretto del prodotto, etc.
- nei processi di verniciatura industriali uno scarto contenuto è da ritenersi nella norma e perciò non imputabile alla qualità dei prodotti
- il colore finale è influenzato dalla qualità e dalla preparazione del supporto e dalle condizioni applicative, per questa ragione è indispensabile verificarne preventivamente il risultato nelle condizioni finali di utilizzo

La nostra Azienda, non potendo assicurare il controllo del processo di verniciatura realizzato dall'utilizzatore, non può quindi farsi carico di alcuna responsabilità relativa al risultato finale realizzato attraverso l'uso dei suoi prodotti.

Garantisce invece la costanza delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto indicate nella relativa Scheda Tecnica, impegnandosi a sostituirlo qualora non corrispondessero.

I dati relativi alle caratteristiche chimico fisiche del prodotto sono rilevati a 20°C / 68°F e a 70% U.R.

Per ottenere i migliori risultati applicativi le condizioni ottimali sono:

- temperatura ambientale fra 18 e 22°C (64-72 °F)
- umidità relativa ambientale fra 65 e 70%
- umidità del supporto fra 8 e 14%

Le condizioni da osservare scrupolosamente sono:

- i prodotti a base acqua sono particolarmente sensibili alle condizioni di stoccaggio: temperature al di sotto dei 5°C / 41°F e al di sopra dei 35°C / 95°F possono compromettere le caratteristiche del prodotto rendendolo inutilizzabile. Per questa ragione il prodotto a base acqua deve essere conservato chiuso, a temperature non inferiori a 5°C / 41°F e non superiori ai 35°C / 95°F, in luogo ventilato e non esposto a radiazioni solari
- il prodotto a base solvente deve essere conservato chiuso, a temperature non inferiori a 0°C / 32°F e non superiori ai 35°C / 95°F, in luogo ventilato e non esposto a radiazioni solari
- agitare sempre bene i prodotti prima dell'uso
- agitare sempre bene prima dell'uso la miscela prodotto con gli eventuali altri componenti quali: catalizzatori, acceleranti, diluenti
- l'applicazione non deve avvenire ad una temperatura inferiore a 15°C / 59°F o superiore a 30°C / 86°F
- l'essiccazione non deve avvenire ad una temperatura inferiore a 15°C / 59°F
- l'umidità relativa ambientale in fase di essiccazione deve essere fra il 50% e il 70%
- per travasi usare unicamente contenitori di materiale idoneo ad esempio polietilene e acciaio inox
- dopo l'uso si consiglia di richiudere sempre accuratamente la confezione

Il risultato finale del ciclo di verniciatura compete esclusivamente all'utilizzatore, il quale dovrà assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità e che particolari condizioni ambientali, applicative o specifiche dei supporti non richiedano sostanziali modifiche di impiego

È responsabilità dell'utilizzatore:

- attenersi alle condizioni da osservare sopra indicate
- rispettare le norme igieniche e antinfortunistiche nell'applicazione del prodotto attenendosi alle indicazioni presenti nelle schede di sicurezza relative
- per i prodotti a solvente devono essere utilizzate attrezzature anti-scintilla
- è vietato fumare durante l'utilizzo del prodotto

In calce ad ogni scheda tecnica, viene riportata la data di validità della stessa.

L'Azienda vi invita a controllare con il suo personale che l'edizione in Vostro possesso sia quella in vigore, poiché le caratteristiche dei prodotti sono suscettibili di adeguamenti nel tempo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a (vedere piè di pagina):

Data emissione: 2016-02

Rev.: 1