



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

GY M045/ C02/-/-----

Patina anticante all'acqua pagliettabile

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Discreta bagnabilità
- Ottima asportabilità

GY---M045/-----	Neutro
GY---M045/---C02	Bianco

Uso consigliato:	Antine cornici e decapè
Metodo di applicazione:	A spruzzo e asportazione con paglietta o scotch brite
Preparazione del prodotto:	Diluire con acqua se necessario Per ottenere altri colori utilizzare il 95% in peso di neutro e max. 5% di paste EYM460/CXX e per una maggiore friabilità la serie TY M003/TXX al 10 %.

Caratteristiche Chimico-Fisiche (23 °C)

Residuo solido (%) -----	2,9 ± 0,5
Residuo solido (%) C02	17 ± 1
Peso Specifico (g/cm ³)	Da 1,00 a 1,10

Preparazione del substrato: Il prodotto va applicato su fondo poliuretano nitro acrilico e all'acqua, che deve essiccare almeno 12 ore altrimenti la patina potrebbe essere dura da asportare. Il fondo può essere carteggiato prima della patinatura in questo caso la patina tingerà di più la superficie, se non si è carteggiato il fondo la patina andrà asportata con la carta abrasiva.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Le quantità eccessive di patina che non vengono asportate possono creare problemi di ancoraggio tra i vari strati.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **acetone**, quindi risciacquare con acqua.