



JB---M671

Finitura Acrilica alto Secco Brillante

Caratteristiche salienti del prodotto:

• Applicabile a spruzzo e velo • Resistente all' ingiallimento • Elevata brillantezza • Ottima copertura	• Ottima distensione • Elevata durezza • Ottimo per spazzolatura
---	--

Versioni:

I-----	Trasparente
--------	-------------

Uso consigliato:	• Parti piane	• Porte	• Antine
Metodo di applicazione:	pistola a tazza, airless, airmix e velo		
Preparazione del prodotto:	a peso:		a volume:
		JB---M671 100	mantiene le proporzioni della catalisi a peso
	catalizzatore	FC---M640 100	

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	50± 1
Peso Specifico (g/cm ³)	0,950± 0,030
Viscosità DIN 4 (s) a 23°C	16±3
Pot life (h)	2

Caratteristiche Applicative

Quantità consigliate	max: 150 g/m ²
----------------------	---------------------------

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m²	Essiccazione in tunnel: 100 g/m²
Fuori polvere	10'
Fuori impronta	6 h
Accatastabile	48 h
Spazzolabile	2 giorni (se essiccato a 35 °C)
	Consigliata a 35°C

Preparazione del substrato:	Può essere applicato su qualunque tipo di fondo poliuretanico, poliestere od UV preventivamente carteggiati con grana 400.
------------------------------------	--

Suggerimenti per una applicazione ottimale

Il JB---M671 non va sfumato ma deve essere applicato bagnando bene il supporto.

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
