



# NB---M100/-----

## Finitura Trasparente Lucida a Tampone

**Caratteristiche salienti del prodotto:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevata trasparenza</li> <li>Buona brillantezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per la verniciatura e la lucidatura di mobili antichi di pregio con metodo tradizionale alla gommalacca.</li> </ul>
---	---

**Versioni:**

NB---M100/-----	Trasparente
-----------------	-------------

<b>Uso consigliato:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobili</li> <li>Parti piane in genere</li> </ul>								
<b>Metodo di applicazione:</b>	Tampone								
<b>Preparazione del prodotto:</b>	<table border="0"> <tr> <td>a peso:</td> <td>NB---M100</td> <td>100</td> <td>a volume:</td> </tr> <tr> <td>diluyente</td> <td>Alcol etilico 94%</td> <td>50-100</td> <td>mantiene le proporzioni della diluizione a peso</td> </tr> </table>	a peso:	NB---M100	100	a volume:	diluyente	Alcol etilico 94%	50-100	mantiene le proporzioni della diluizione a peso
a peso:	NB---M100	100	a volume:						
diluyente	Alcol etilico 94%	50-100	mantiene le proporzioni della diluizione a peso						

**Caratteristiche Chimico-Fisiche**

Residuo solido (%)	28± 2
Peso Specifico (g/cm <sup>3</sup> )	0,900± 0,030
Viscosità DIN 2 a 23°C	65± 5

**Caratteristiche Applicative**

N° consigliato di mani	Fino a 5
Quantità consigliate per mano	max: 100 g/m <sup>2</sup>
Intervallo tra le mani	Min 12 h

**Indicazioni generali sul ciclo**

<b>Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m<sup>2</sup></b>	
Fuori impronta	25'
Essiccazione finale	24 h
Riverniciabile	Min 12 h

**Preparazione del substrato:**

Tinteggiatura con coloranti all'acqua serie TY---M001 o TY---M003.

Applicazione di una mano di fondo turapori alla nitro NL---M001 e successiva carteggiatura dello stesso.

**Modalità d'uso**

Applicare NB---M100 con un tampone di lana racchiuso in una tela rada, stendendolo prima lungo vena e poi omogeneizzandolo con movimenti circolari molto stretti. Dare subito una seconda passata con le stesse modalità. Lasciar riposare una notte e ripetere l'applicazione in due mani come sopra, avendo però l'avvertenza di mettere qualche goccia di olio di vaselina sul tampone per favorire lo scorrimento. Al termine dare una passata finale con il tampone inumidito con alcol, per omogeneizzare il tutto e togliere i segni eventualmente lasciati dalle precedenti mani di tamponatura.

Qualora si desiderasse lucidare un vecchio mobile già verniciato occorre prima carteggiare molto bene la vecchia pellicola di vernice, avendo poi cura di pulire bene la superficie prima di procedere all'applicazione di NB---M100 con il metodo suesposto.

**Note ed avvertenze**

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.