



NB---M600/-----

Finitura Nitro Trasparente Lucida

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Elevata trasparenza - Rapida di essiccazione	Buona brillantezza
---	--

Versioni:

NB---M600/-----	Trasparente
-----------------	-------------

Uso consigliato:	Parti piane	Tornito	Mobili montati
Metodo di applicazione:	Spruzzo		
Preparazione del prodotto:	a peso:		a volume:
		NB---M600 100	mantiene le proporzioni della diluizione
	diluyente	DN---M020 30-50*	a peso

*In giornate molto calde e con particolare tasso di umidità aggiungere al diluyente DN---M020 un 5% di regolatore di essiccazione DT---M075 per favorire la dilatazione del prodotto ed evitare fenomeni di sbiancamento (effetto "antinebbia")

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	31± 2
Peso Specifico (g/cm ³)	0,950± 0,030
Viscosità DIN 4 a 20°C	90± 5

Caratteristiche Applicative

Quantità consigliate	max: 150 g/m ²
Intervallo tra le mani	Min 4 h

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m ²		Essiccazione in tunnel: 100 g/m ²		
Fuori polvere	8'		Temperatura	Tempo
Fuori impronta	25'	Flash Off	Ambiente	15'
Accatastabile	24 h	Aria Laminare	40°C	60'
Riverniciabile	Min 4 h	Raffreddamento	Ambiente	20'

Preparazione del substrato: Con fondi Nitro, Poliuretanici o Poliestere

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.