



NO-xxM101/-----

Finitura Nitro Trasparente Opaca

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Elevata trasparenza - Elevata rapidità di essiccazione	- Ottimo grado di finitura - Ottima morbidezza al tatto
---	--

Versioni:

NO-30M101	30±2 Gloss	NO-50M101	50±2 Gloss	NO-70M101	70±2 Gloss
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Uso consigliato:	• Parti piane	• Tornito	• Mobili montati
Metodo di applicazione:	Spruzzo		
Preparazione del prodotto:	a peso:		a volume:
	NO-xxM101	100	mantiene le proporzioni della diluizione
	diluyente	DF---M005	20-40* a peso

* In estate è possibile usare come diluyente alternativo DF---M003, per favorire la distensione. In giornate molto calde e con particolare tasso di umidità aggiungere al diluyente usato un 5% di regolatore di essiccazione DT---M075 per favorire la dilatazione del prodotto ed evitare fenomeni di sbiancamento (effetto "antinebbia")

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	24 ± 2
Peso Specifico (g/cm ³)	0,900± 0,030
Viscosità DIN 4 a 20°C	30± 4

Caratteristiche Applicative

Quantità consigliate	max: 150 g/m ²
----------------------	---------------------------

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m ²		Essiccazione in tunnel: 100 g/m ²	
Fuori polvere	10'	Temperatura	Tempo
Fuori impronta	25'	Flash Off	Ambiente 20'
Accatastabile	6 h	Aria Laminare	45°C 50'
		Raffreddamento	Ambiente 20'

Preparazione del substrato: Con fondi Nitro, Poliuretanici o Poliestere

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.