

Finitura classica| RF xx20

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Non impiegare su impregnanti bianchi sui quali è preferibile utilizzare la Finitura cerosa RC 2030 totalmente incolore. Si consiglia una diluizione del 5-10% per migliorare la pennellabilità del prodotto.

Istruzioni d'uso. ***Legno tinto/impregnato.*** È possibile applicare RF xx20 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto. ***Legno verniciato.*** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante della serie classica RM xx10 o gel RG xx80 prima della Finitura classica RF xx20.

Manutenzione. Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti. Effettuare la pulizia del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050 e applicare il Ravvivante T.Top+ RR 1250.

Sovraverniciabilità. Finiture delle serie classica RF xx20, UV Defender Protezione Estrema RQ xx70, cerosa RC xx30.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L

FORMALDEGIDE ZERO FORMALDEGIDE · STIRENE ZERO · OSSIDO DI FERRO

RF 1020
trasparente opaca

RF 1120
trasparente semilucida

RF 1220
castagno-noce chiaro

RF 1320
noce

Conservare
> 5°C

Verniciare
> 10°C

Pronto all'uso

Pennello
Spruzzo

Resa
10 m²/L

Mescolare bene
prima dell'uso

Secco al tatto
2 h

Essiccazione
tra le mani 4-6 h

Essiccazione
finale 12 h

Residuo solido
35 ± 3 %

Viscosità
DIN8 14 ± 3"

Peso specifico
1,05 ± 0,1 g/cm³

pH
8,5 ± 1,0

Gloss
30 per RF 1020,
RF 1220 e RF 1320
60 per RF 1120