SCHEDA TECNICA LEGNODUR 101

DESCRIZIONE

Collante vinilico a presa rapida per l'incollaggio di legni duri e resinosi, trova pertanto impiego nell'industria del mobile massiccio in genere.

CARATTERISTICHE

Contenuto in solidi	50 % ca
Temperatura minima filmazione (TMF)	+ 7 C°
Temp. Ottimale collante materiali ambiente	+ 15 C°
Aspetto del film	trasparente
Tempo aperto	5 / 10 '
Valore medio tenuta collante	200 kg / cmq
Stabilità meccanica	ottima

APPLICAZIONE

Il collante LEGNODUR 101 va utilizzato senza aggiunte di acqua. Particolarmente indicato per l'incollaggio di legni duri e resinosi, questa importante e specifica propietà è dovuta ad un quadro di caratteristiche chimico fisiche del polimero e della dispersione che attentamente bilanciato permette di ottenere.

1) ELEVATO POTERE COLLANTE
2) ELEVATA RAPIDITA' DI PRESA
3) OTTIMA PENETRAZIONE SU LEGNI DURI E RESINOSI

Quest'ultima propietà fa si che al momento di un'eventuale rottura del giunto non si ha distacco lungo la linea di colla , ma sfibramento di profondità delle superfici incollate.

PRECAUZIONI

Teme il geli immagazzinare a + 5 C°.

CONFEZIONI

Taniche kg 25 fusti kg 50/100/120 cisterna kg 700/1000

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza esse hanno valore generale, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che assume la piena responsabilità dell'esito finale del lavoro.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.
Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy
Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it
PIVA 03412200242