SCHEDA TECNICA COLFORT 170/FR

ADESIVO IN SOLUZIONE DI GOMME POLICLOROPRENICHE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTI. SPECIALE PER L'INCOLLAGGIO DI LAMINATI PLASTICI SU LEGNO E TRUCCIOLARE, BATTISCOPA, PAVIMENTI IN GOMMA, LINOLEUM, MOQUETTE, PARAGRADINI, BORDI, PANNELLI SU SUPPORTI VARI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Solventi	Norme Cee
Peso specifico 20 °C	0,900
Viscosità (Epprecht a 20 ° C giri/m)	4.800
pH	6-7
Colore	giallo - marrone
Temperatura di applicazione	non inferiore a 10°C +
Tempo aperto	10-15 minuti
Diluizione	Ns. diluente
Resa	200-300 gr/mq
Immagazzinaggio	Conservare a temp.min.+5°C
Resistenza al calore	da 50 a 60 gradi

MODO D'USO

Le due superfici da accoppiare devono essere pulite. Spalmare l'adesivo mediante spatola dentata oppure pennello su entrambe le superfici, attendere la completa evaporazione dei solventi. Si può quindi procedere alla giunzione esercitando forte pressione.

CONFEZIONI:

Barattoli da Kg.2 Fustini da Kg ; 20 C

Precauzioni: Teme il gelo, è infiammabile e va usato in ambienti ben aerati e lontano da fiamme libere.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.
Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy
Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it
PIVA 03412200242