

EXTRA LIGHT YELLOW/WHITE

Marchio / Brand

Descrizione / Description

Stucco a base di resine poliestere flessibile, ideale per tutti i lavori di carrozzeria, nautica e mobili con superficie laccata. E' compatibile su tutte le lamiere, anche zincate ed in alluminio. Questa buona aderenza sulle superfici difficili è ottenuta senza perdere le qualità e le proprietà di un buon stucco. Ottima aderenza anche con grossi spessori. Facile applicazione, rapida essiccazione, facile carteggiatura, resistenza alle temperature elevate senza alterazioni di colore.

Flexible polyester resin based filler, suitable for bodywork, nautical and furniture with lacquered surface restoration. It can be applied on every kind of sheets, also on galvanized and aluminum ones. This good adhesion on difficult surfaces is achieved without losing the qualities and properties of a good filler. Excellent grip even with large thicknesses.

Easy to apply, fast drying, easy sanding, good resistance to high temperatures without discoloration.

Istruzioni per l'uso / Use Instructions

Non utilizzare su supporti termoplastici, antiruggini, vernici. La superficie del supporto deve essere IRRUVIDITA E BEN SGRASSATA. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso. Il prodotto nella confezione originale conservato a 20°C e UR 40/50% ha una durata di 12 mesi. Carteggiabile dopo 15-30 min. in funzione dello spessore e della temp.ambiente. A secco con grana 40/80 e ad umido con carta impermeabile gr.180-220. **Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale che deve essere conservata ben chiusa e in un luogo fresco al riparo dai raggi solari.**

Do not use on thermoplastic substrates, primers, paints and iron flat. The surface of the substrate should be roughened and DEGREASED. Do not accelerate the hardening using heaters or infrared radiation. The product in its original packaging stored at 20 ° C and RH 40/50% for a period of 12 months. Sanded after 15-30 min. depending on the thickness and ambient temperature. A dry grain with 40/80 and wet with waterproof paper 180 gr-220. **Do not add the rest of catalyzed filler back to the original can, which should be kept well closed and away from sun.**

<u>DATI TECNICI</u>		<u>TECHNICAL DATA</u>	
Tipo di prodotto:	stucco poliestere	Product type:	polyester filler
Densità a 25° C gr/cm ³	1,135	Density at 25°C gr/cm ³	1.135
Aspetto bianco/giallo		Aspect white/yellow	
Rapporto di uso mastice con indurente	100+1/3	Ratio of use with glue/hardener	100+1/3
Tempo di gel in massa a 25°C in min.	4-7	Gel time in bulk at 25°C in min	4-7
Rapporto catalizzatore	25°C=1%; 18-20°=2%; 10-15°=3%	Hardener mixing ratio	25°= 1%; 18-20°=2%; 10-15°= 3%
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi	Shelf life	12 month

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura tra 18-25°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.

The products will last at least 12 months if stored in normal condition between 18-25°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.

Misure di sicurezza / Safety rules

Lo stucco e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note sulle indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti

Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.

Confezioni disponibili / Packaging available
