

PRODOTTI PER DORATURA  
**FOGLIA IMITAZIONE ORO**  
314516



Foglie di metallo battuto con uno spessore di circa 0,3 $\mu$ .  
Composizione: 85% Rame – 15% Zinco

Confezionamento:

- Scatole da 10.000 foglie 16 x 16 cm.
- Libretti da 25 foglie 14x14cm. In pacchi da 20 libretti.
- Bobine larghe 156 mm. Con lunghezze da 50, 75, 100 metri lineari.
- Sfuso (Schabin) in scatole da 0.250 , 1 kg. e 5 kg.
- Pagliuzze (Abbuerstig) sfuse in scatole secondo richiesta.

Tecniche di applicazione:

L'applicazione delle foglie viene fatta principalmente in 2 modi: con una colla o a guazzo.  
La colla puo' essere grassa (3 o 12 ore) o a base acqua (da 2 a 12 ore a seconda della superficie).  
L'applicazione a guazzo (su basi di gesso o bolo) e' la stessa utilizzata per l'oro fino.

Il prodotto puo' essere danneggiato dall'umidita' e ha tendenze all'ossidazione.  
Deve essere conservato nelle confezioni originali e deve essere utilizzato il prima possibile una volta aperto.  
Dopo l'applicazione e' consigliabile utilizzare una vernice protettiva per non danneggiare le foglie.

Prodotto non nocivo se ingerito, non inquinante, non infiammabile, non nocivo per l'ambiente.  
Uso: decorazioni.