

SCHEDA TECNICA

BIOFA OLIO universale anche per mobili da giardino

Art. n° 3752

CARATTERISTICHE

BIOFA olio universale è un olio incolore, naturale per il trattamento delle superfici in legno di mobili da giardino in ambienti esterni. Penetra in profondità, ravviva e rende più profonda la struttura naturale e la colorazione del fondo trattato, creando una superficie a poro aperto, satinata, semplice da curare.

Adatto per il trattamento di fondo, come anche per la cura di mobili da giardino in teak e altri legni tropicali, legni di conifera e latifolia esposti agli agenti atmosferici.

SOSTANZE COMPONENTI

Idrocarburi alifatici, olio di ricino, olio di lino, cottura olio di legno, estere resina di colofonia, acido silicico, ossido di zinco, quellton, bis di cobalto (2 etile hexanoat), siccativi di ottonato di zirconio, antiossidanti.

PASSI DI LAVORO:

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno mas. 12%), pulito, eventualmente pulire con diluente 0500. Eliminare i vecchi strati. Carteggiare finale con grana 180 sui mobili da giardino.

2. Lavorazione

BIOFA olio universale va applicato a pennello o rullo in modo sottile e lasciarlo asciugare. Una seconda mano con una levigatura intermedia precedente aumenta la resistenza della superficie e la fa più facile da curare.

Importante: Fare prima delle prove! Non elaborarlo sotto i 12° C! Confezioni con lotti differenti sono da mescolare insieme prima dell'elaborazione!

I mobili vanno pulito regolarmente e da tenere d'occhio a uno strato chiuso di olio! Affetto di funghi va subito tolto e se necessario oleato ancora una volta la superficie (comunque farlo 1 volta all'anno). Durante l'inverno immagazzinarlo in modo protetto.

Durante l'elaborazione ed essiccazione provvedere ad una buona circolazione di aria fresca! Mobili trattati non vanno usati prima di un tempo di essiccazione di almeno 48 ore.

3. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con diluente BIOFA 0500.

4. Cura

Per la cura l'olio viene applicato 1 volta in maniera sottile con un pennello o straccio.

ESSICCAMENTO

Dopo 6-10 ore è fuori polvere, dopo 12 ore carteggiabile e riverniciabile (20°C / 50-55% rel. umidità d'aria).

CONSUMO/RESA

1. Mano 70-100 ml/m² oppure 10-14 m²/lt.
2. Mano 30-50 ml/m² oppure 20-30 m²/l. Dipende però dall'assorbimento del legno.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola. Prima del prossimo utilizzato va tolto. Eventualmente setacciare l'olio!

CONFEZIONI

0,150 lt / 0,75 lt / 2,5 lt latte in metallo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Materiale di lavoro imbevuto di prodotto come per esempio stracci, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori metallici oppure annaffiare e lasciar essiccare su una superficie non combustibile – **(pericolo di autocombustione)!** Il prodotto stesso non è infiammabile, ma combustibile. Contiene bis di cobalto (2 etile hexanoat). Può provocare reazioni allergiche. Tenere fuori dalla portata di bambini. Non inalare vapori/aerosol. Usare soltanto in ambienti ben arieggiati. Se si riscalda o se viene spruzzato possono formarsi vapori esplosivi! Nocivo per organismi nell'acqua. Nelle acque può causare danni a lungo tempo. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere particolari assegnazioni. Leggere la scheda di sicurezza. Rifiuti e contenitori devono essere smaltiti in modo sicuro. Durante il lavoro tenere d'occhio ad una buona protezione della pelle. Durante i lavori di carteggiatura portare maschera di protezione! Possibile odore tipico a causa delle materie prime naturali!

AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*

Stato: 30.08.2013

Sostituisce la versione del: 01.03.2013