



GESO USO BOLOGNA 4102

Oggetto: Analisi Gesso uso Bologna

Analisi su campione medio di Gesso uso Bologna	
CaCo3	48,37%
CaO	16,98%
SO3	23,45%
SiO2	0,86%
Al2O3	0,34%
Fe2O3	0,12%
MgO	1,07%
Bentonite	0,90%
H2O	7,91%

Faichim S.r.l.

sede legale e operativa: Via Garofoli 195 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italia tel. +39 045.69.84.236 - fax +39 045.69.84.240
P.IVA e C. F. 03108360235 - Cap. sociale interamente versato 40.200,00; Iscr. Rea 309576

www.faichim.com - info@faichim.it