

# ISOBOND PKE

---

Adesivo monocomponente igroindurente a base di polimero silano terminale, esente da solventi, acqua, ammine e isocianati, privo di etichettatura di rischio. Forma una linea collante tenace ed elastica, ed è specifico per incollare parquet di tutti i tipi e formati, su tutti i tipi di sottofondi.

## CARATTERISTICHE

### Specifiche di fornitura:

Viscosità (UNI EN 12092) 150.000 ± 50.000 mPa s

### Altre caratteristiche tecniche\*:

Colore	Beige
Base	Polimeri silano terminali
Tempo di formazione pelle (20°C, 55% u.r.)	50' ± 10'
Indurimento in profondità	2 mm/24h
Allungamento a rottura	> 150%
Quantità necessaria	Da 200 a 600 g/m <sup>2</sup> secondo i casi
Durezza (Shore A)	50 ± 10
Temperatura di lavorazione	Suggerita ≥ 20°C, minima +10° C massima +40°C
Magazzinaggio	conservare in luogo asciutto ed imballo originale
Confezionamento	Vasi da 15 kg Unipack 600 ml
Scadenza del prodotto	12 mesi dalla data di produzione

*\*Dati non oggetto di specifica*

**RACCOMANDAZIONI UTILI PER L'UTILIZZO**

I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti, esenti da grasso, ossidazione superficiale o polvere, che possono dare effetti antiadesivi. Si consiglia di lavare le superfici metalliche con appositi solventi. Nel caso in cui il metallo da incollare si presentasse con ossidazione superficiale, consultare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Date le caratteristiche più varie dei materiali presenti sul mercato, prima di procedere a produzioni su scala industriale, verificare la conformità dell'incollaggio ottenuto alle caratteristiche richieste al manufatto prodotto.

**Per quanto non previsto dalla presente scheda tecnica si rimanda alle ns. condizioni generali di vendita, ed al ns. servizio di assistenza tecnica.**

In ogni caso i materiali e le condizioni applicative possono condizionare le caratteristiche finale dei manufatti prodotti. Per questo motivo sono consigliate prove preventive d'incollaggio.

Data aggiornamento scheda: Febbraio 2021.  
È disponibile la scheda di sicurezza.

*Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i nostri clienti dall'effettuare collaudo di entrata per conto proprio. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio, particolarmente impiegando materie prime di terzi.*