## **TECHNICAL DATA SHEET**



# ZINCOSIL LIQUIDO

### ZINCATURA A FREDDO

Lo zinco liquido è formulato con resine sintetiche e polvere di zinco. La concentrazione di zinco usata è tale da garantire continuità di contatto elettrico fra le sue particelle; la protezione alla corrosione anodica del ferro, logica conseguenza del minor potenziale d'ossidoriduzione dello zinco è quindi paragonabile a quella di una zincatura a caldo.

# ZINCOSIL Talkatii Talkat

### **CARATTERISTICHE**

Aspetto: semilucido

Colore: grigio zinco-alluminio

Peso specifico: 0,95 g/cm3 Contenuto in solidi: sup. al 40%

Viscosità: 30-50" coppa ford n°4 iso 2461

Spessore film secco: 70/80 micron

Essiccazione: fuori polvere in 10' - 15' a 20°c Consumo teorico riferito allo spessore del film secco: circa 70-90 g/m²

Resistenza all'ossidazione: ottima, superiore a 500 ore in nebbia salina.

### **CAMPI D'IMPIEGO**

Idraulica, carpenterie metalliche, cantieri navali, ritocchi in genere in parti zincate.

### **DESCRIZIONE**

Facile applicazione, essicca rapidamente all'aria formando una pellicola flessibile, compatta e resistente che può essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale.

### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Il prodotto va applicato, dopo sabbiatura SA3, con temperature comprese fra i 5°C e i 35°C ed in atmosfera nè piovosa nè nebbiosa.

Vaporizzare con aria compressa o stendere il prodotto con un pennello sulle superfici da trattare. Sottocategoria rif. DL 27.03.06 n°161 (Direttiva 2004/42/CE VOC) cat. i) Pitture monocomponenti ad alte prestazioni, a base solvente, limite per 2010=500g/l (VOC = 490 g/l)

### CONFEZIONI

Fusti in ferro da 4 Lt Confezioni da 2 fusti Codice 11350/50

Data ultima revisione: 16.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

CERTIQUALITY

CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015