



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

TY M003/ TXX

Coloranti all'acqua insolubili per interni

Caratteristiche salienti del prodotto:

- **Ottima stabilità alla luce**

Colori:

T01	Nero
T03	Rosso
T04	Blu
T07	Giallo oro
T08	Arancio

T09	Verde
T15	Mogano
T19	Noce antico
T20	Noce biondo
T21	Noce brennero

T52	Rosso porpora
T86	Wengè

Uso consigliato:	Per interni
Metodo di applicazione:	A spruzzo rullo e immersione
Preparazione del prodotto:	Diluire con acqua di rete.

Caratteristiche Chimico-Fisiche (23 °C)

Residuo solido (%)	Da 3 a 8
Peso Specifico (g/cm ³)	Da 1,0± 0,030

Compatibilità con veicoli

RY M022	Veicolo per applicazione a spruzzo
RY M025	Veicolo per applicazione a rullo
RY M021	Veicolo per immersione
RY M015	Veicolo per spruzzo

Preparazione del substrato: Carteggiare accuratamente il supporto con abrasivi grana 180 - 220. Le tinte formulate con i coloranti TY M003 possono essere sovraverniciati da prodotti all'acqua, nitro, poliuretanicci o UV. E' sconsigliata la sovraverniciatura con prodotti a base di resine poliesteri o acidi senza isolante.

Istruzioni applicative: Per ottenere la massima resa del prodotto è meglio diluire con acqua ed adottare sistemi applicativi che permettono la migliore atomizzazione del prodotto.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato correttamente in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di 18 mesi.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **acetone**, quindi risciacquare con acqua.