



XB---M161/-----

RESINA EPOSSIDICA INCOLORE PER COLATA - NON INGIALLENTE

Caratteristiche salienti del prodotto:

XB---M161 è una vernice epossidica incolore per applicazioni a colata.
 XB---M161 è da catalizzare esclusivamente con XC---M161 al 25% senza aggiungere diluenti.
 In combinazione con XC---M161 consente di ottenere una colata totalmente incolore e resistente all'ingiallimento. Se ne consiglia pertanto l'uso su superfici chiare come marmo o granito, garantendo ottima adesione e buone proprietà meccaniche.
 Lo spessore massimo consigliato è di 3 cm per colata.
 Il tempo necessario alla totale reticolazione dipende dallo spessore della colata: maggiore è lo spessore, più rapido è l'indurimento. Analogamente, il pot life si riduce all'aumentare della quantità di vernice preparata, pur rimanendo comunque molto lungo.
 La temperatura influisce positivamente sui tempi di essiccazione.
 XB---M161 è spazzolabile o sovraverniciabile, previa carteggiatura, con normali prodotti acrilici a solvente lucido o opachi. Si consiglia di spazzolare il prodotto almeno 72 h dopo essiccazione completa.
 XB---M161 può essere utilizzato anche per preparare elementi contenenti inclusioni di varia natura (pietre, legno, etc...).

Nel caso in cui la colata venga effettuata su legno, è necessario isolare opportunamente quest'ultimo con opportuni isolanti PU (FI---M041, FI---M192) per evitare soffiature e conseguente formazione di bolle.

Nel caso in cui subito dopo la colata siano presenti bolle interne, per eliminarle, è possibile utilizzare il Cannello o Pistola termica ad una distanza dalla colata di almeno 20 cm; invece nel caso di bolle superficiali, è possibile eliminarle utilizzando piccolissime quantità di alcol isobutilico nebulizzato. Entrambe le soluzioni possono essere eseguite una sola volta dopo aver colato il prodotto.

Se la viscosità dovesse risultare troppo alta, è possibile abbassarla con l'utilizzo di DP-M040 in quantità massima fino al 2,5 %

Il sistema epossidico costituito da XB---M161 e XC---M161 ha un VOC pari a zero ed è quindi privo di emissioni e inodore.

Uso consigliato:	Marmo, granito, legno						
Metodo di applicazione:	Colata						
Preparazione del prodotto:	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>XB---M161</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>catalizzatore</td> <td>XC---M161</td> <td>25</td> </tr> </table>		XB---M161	100	catalizzatore	XC---M161	25
	XB---M161	100					
catalizzatore	XC---M161	25					

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	100
Peso Specifico (g/cm ³)	1,11 ± 0,03

Note ed avvertenze

Scadenza 12 mesi.
 Utilizzo consigliato tra i 15 e i 35°C. Non utilizzare a temperature inferiori ai 10°C.
 Conservare il prodotto nei contenitori originali ermeticamente chiusi al riparo dalla luce del sole.