



YI---M007/-----

Isolante acido mono-componente a pennello e immersione

Caratteristiche principali:

- Si applica direttamente su legni tannici ed esotici per bloccare la formazione di macchie da tannino e da altri estrattivi.
- Non altera il colore del legno.
- Può essere impiegato sia nel caso di cicli naturali che nel caso di cicli laccati.
- Riduce radicalmente la formazione di macchie da tannino

Versioni:

YI---M007/-----	trasparente
------------------------	-------------

Uso consigliato:	Serramenti	Mobili per giardino	Decking
Applicazione:	Pennello, rullo, immersione		
NOTA IMPORTANTE	Essendo il prodotto acido, non utilizzare in impianti che possono contenere anche tracce di qualsiasi altro prodotto con pH maggiore di 5 perché si formerebbero grumi.		

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo solido (%)	21 ± 1
Viscosità DIN 2 (s)	49 ± 2
pH	tra 3,50 e 5

Proprietà applicative

Numero di mani	1
Grammatura consigliata	40-50 g/m ²

Indicazioni generali sul ciclo

CICLO 1

- Pulire e levigare il legno con grana 150-180
- Facoltativo: per una maggiore durabilità applicare il primer presevante YM M101 e lasciare essiccare 2-6 ore.
- Applicare il fondo isolante YI---M007 e lasciare essiccare 2-6 ore..
- Per ottenere una superficie più liscia carteggiare senza sfondare o applicare direttamente 2-3 mani di idro-olio all'acqua per esterno (YS M300, YS M303, YS M307) distanziate tra loro di 3-12 ore).