



YL---M282/--C02

AQUARIS Fondo Tixo Bicomponente Bianco all'acqua per esterno

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Ottimo potere isolante - Ridotto sollevamento della fibra	Elevato potere riempitivo
--	---

Versioni:

YL---M282/--C02	Bianco
------------------------	--------

Uso consigliato:	- Finestre - Schermi oscuranti - Portoncini d'ingresso	- Mobili per giardino - Gazebo - Balconi	- Travi sotto-tetto - Perlinature per esterno - Staccionate
Metodo di applicazione:	Spruzzo manuale, sia airless che airmix, con e senza elettrostatica.		
Preparazione del prodotto:	Dapprima diluire il prodotto con un 5-10% di acqua quindi, dopo aver mescolato bene e inglobato tutta l'acqua, introdurre un 10% di catalizzatore YC M400 a filo sotto agitazione. Per mescolare impiegare un trapano elettrico. Se ancora necessario per la tipologia di applicazione, diluire con un ulteriore 3-5% di acqua.		

Caratteristiche Chimico-Fisiche a 23°C

Residuo solido (%)	52 ± 1
Peso Specifico (g/cm³) ±0.05	1,2
Pot life	1,5 ore*
Viscosità Brookfield (mPas)	10000 ± 2000
Girante 5 velocità 10	

* il prodotto deve essere consumato entro 1,5 ore dall'aggiunta del catalizzatore. Nonostante rimanga liquido oltre questo tempo, il prodotto in eccesso **non è utilizzabile**.

Caratteristiche Applicative

Verticalità massima (µm umidi)	160 µm
N. consigliato di mani	da 1 a 2 mani
Quantità consigliate per mano	min: 120 µm max: 150 µm
Intervallo tra le mani	min: 4 h max: 6 h
Resa metrica (m²/litri)	da 5 a 4

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 23°C e UR% tra 45 e 65: 150 µm	
Accatastabile in verticale	24 ore
Carteggiabile	24 ore

Essiccazione in tunnel: 150 µm		
	Temperatura	Tempo
Flash Off	T.A.	15 minuti
Aria Laminare	30°C	60 minuti
Raffreddamento	T.A.	15 minuti
Accatastabile in verticale	all'uscita del forno	
Carteggiabile	il giorno dopo	

Preparazione del substrato:

Il legno deve essere trattato precedentemente con un impregnante pigmentato all'acqua per esterno della gamma AQUARIS.

Istruzioni applicative:	Diluizione %	Ugello	Pressione Aria (bar)	Pressione Vernice (bar)
Pistola a tazza	6 - 10	da 2 a 2,5	circa 4	--
Airmix	4 - 6	11- 13	da 0,5 a 1	da 80 a 120
Airless	4 - 6	11- 13	--	da 80 a 120

Si consiglia l'impiego di un preriscaldatore tra 30 e 40°C per garantire una costanza qualitativa nel l'arco dell'anno.

Carteggiatura:	Manuale: ● (240-280)	Orbitale: ● (240-280)	Automatica: -	Spazzolatrice: -
-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	------------------

Sovraverniciatura:

Applicare una mano di finitura pigmentata all'acqua per esterno della gamma AQUARIS.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 18.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **AY---M460**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Cosa fare ...	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 litri
se la finitura essicca troppo rapidamente	AY---M450	1 - 2	da 250 a 500
per ripristinare la conservabilità di un prodotto usato	AY---M436	0,100	25
per aumentare la tixotropia o la viscosità del prodotto	AY---M454	0,200 – 0,500	da 50 a 125
se compaiono delle schivature da inquinamento ambientale	AY---M457	0,200 – 0,8	da 50 a 200