



YO-xxM367 Convertitori

AQUARIS Base Pigmentata all'acqua Tixotropica per tintometro per esterno

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caratteristiche salienti del prodotto:

• Buona bagnabilità	• Buona resistenza all'acqua
• Buona distensione	• Indicatore per legni porosi

Versioni:

YO-30M367/---NTR	30 gl Neutro				
YO-30M367/---SBN	30 gl Base Bianca				

Uso consigliato:	• Finestre • Schermi oscuranti • Portoncini d'ingresso	• Mobili per giardino • Gazebo • Balconi	• Travi sotto-tetto • Perlinature per esterno • Staccionate
Metodo di applicazione:	Spruzzo manuale e automatico, sia airless che airmix, con e senza elettrostatica. Per applicazioni sia in piano che in verticale.		
Preparazione del prodotto:	La versione neutra NTR può essere colorata con l'introduzione delle paste EY---M460 in ragione del 6-8% come da indicazioni del formulario Renner. La versione neutra SBN può essere colorata con l'introduzione delle paste EY---M460 in ragione dello 0,5-1% come da indicazioni del formulario Renner. Pronta all'uso; se necessario diluire con acqua di rete dal 2 al 10% in funzione delle caratteristiche del sistema di applicazione		

Caratteristiche Chimico-Fisiche a 23°C

Residuo solido (%)	Bianco	44 ± 1
	Neutro	36 ± 1
Peso Specifico (g/cm³)	Bianco	1,13 ± 0,03
	Neutro	1,03 ± 0,03
pH	tra 8,5 e 9,5	
Viscosità Brookfield (mPas)	Bianchi	28000 ± 2000
	Neutri estate (valore del RAL finale)	26000 ± 2000
	Neutri inverno (valore del RAL finale)	22000 ± 1000

Caratteristiche Applicative

Verticalità massima (µm umidi)	275 µm	
N. consigliato di mani	da 1 a 2 mani	
Quantità consigliate per mano	min: 175 µm	max: 275 µm
Intervallo tra le mani	min: 2 h	max: 4 h
Resa metrica (m²/litri)	da 5 a 3	

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 23°C e UR% tra 45 e 65: 250 µm		Essiccazione in tunnel: 250 µm		
Accatastabile in verticale	24-36 ore		Temperatura	Tempo
		Flash Off	T.A.	15 minuti
		Aria Laminare	30°C	90 minuti
		Raffreddamento	T.A.	15 minuti
		Accatastabile in verticale	all'uscita del forno	

Preparazione del substrato:

Il legno deve essere trattato precedentemente con un impregnante all'acqua con/senza una mano di intermedio/fondo all'acqua per esterno della gamma AQUARIS.

Istruzioni applicative:	Diluizione %	Ugello	Pressione Aria (bar)	Pressione Vernice (bar)
Pistola a tazza	6 - 10	da 2 a 2,5	circa 4	--
Airmix	2 - 6	11- 13	da 0,5 a 1	da 80 a 120
Airless	2 - 6	11- 13	--	da 80 a 120

Si consiglia l'impiego di un preriscaldatore tra 30 e 40° C per garantire una costanza qualitativa nell'arco dell'anno.

Materiale d'imballaggio:

Deve essere idoneo a venire a contatto con films di vernici all'acqua. Evitare polistirolo, PVC e cartoni ondulati.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 18.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **AY---M460**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Cosa fare ...	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 litri
per ridurre l'opacità del film di vernice	AY---M430	1 - 6	da 250 a 1500
per aumentare la resistenza chimica e l'accatastamento	YC---M407	0,5 - 2	da 125 a 500
se la finitura essicca troppo rapidamente	AY---M450	1 - 2	da 250 a 500
per ripristinare la conservabilità di un prodotto usato	AY---M435	0,1	25
per aumentare la tixotropia o la viscosità del prodotto	AY---M454	0,1 - 0,5	da 25 a 125
Se compaiono schivature da inquinamento ambientale	AY---M457	0,2 - 0,5	Da 50 a 125