

RESINA FLUIDA
VALFIX
2233



Per ricostruire le parti mancanti, otturare rapidamente buchi, screpolature e a riparare qualsiasi difetto del legno, riempie anche grandi intercapedini.

Lo stucco **VALFIX 2233** si amalgama perfettamente con la superficie del legno su cui viene applicato. Una volta essiccato e indurito può essere lavorato come il legno stesso, piallato, limato, tinteggiato, verniciato.

Disponibile nei colori: Neutro.

MODALITA' D'IMPIEGO

La parte da stuccare deve essere accuratamente pulita e sgrassata.

Prelevare la quantità necessaria di VALFIX. Aggiungere il CATALIZZATORE amalgamando bene le due sostanze; quindi eseguire l'applicazione. Con la suddetta operazione inizia la polimerizzazione che provocherà l'indurimento del prodotto dopo circa 15 minuti. Percentuale del CATALIZZATORE: 2%.

Può essere colorato, in fase di miscelazione con segatura di legno, fino ad assumere l'aspetto del legno. Una volta indurito si può verniciare.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Idrosolubilità: non miscibile

Punto d'infiammabilità: 31° C. Viscosità: 700-1100 nPas.

Data scadenza prodotto 8 mesi.

Dopo un lungo tempo di inutilizzo del prodotto si consiglia di agitare prima dell'uso. Il prodotto non teme il gelo ma comunque con il freddo tende ad aumentare di viscosità. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONI: 750 ml e 5 kg